SDL-70M

Film de lamination polymère transparent mat

Descriptif produit:

La SDL-70M est un film de lamination PVC polymère calandré transparent mat adapté à des applications extérieures comme intérieures. Ce film de lamination apporte une protection mécanique des visuels ainsi qu'un haut niveau de protection contre la décoloration grâce à ses inhibiteurs anti-UV. La SDL-70M se caractérise par sa stabilité dimensionnelle, sa planéité et sa brillance.

Recommandations:

- Il est recommandé d'appliquer ce produit à l'aide d'un laminateur à froid.
- Nous vous invitions à respecter les bonnes pratiques en matière de lamination. Le film doit donc être placé à température ambiante pendant plus de 24h avant transformation dans une pièce à l'atmosphère tempérée (de 18 à 23°c et avec une humidité comprise entre 50 et 60%). Le processus de lamination doit être réalisée en opérant une tension moyenne sur le laminateur.

Lamination:

- Ce film de lamination est à associer avec les films SD-75, SD-75 WB, SD75 AF comme les films SD-70HT et SD-70HT AF. Associer les laminations de la gamme SD-Médias aux films d'impression SD-Médias permet d'éviter les phénomènes de délamination comme la formation de tunnels.
- Le film de lamination SDL-70M peut être appliqué sur des impressions solvants, éco-solvants ou latex, mais n'est pas compatible avec des impressions UV.
- Afin d'éviter les marbrures il est recommandé de limiter la chauffe du laminateur à 30 degrés.

Caractéristiques techniques :

- **Frontal :**

- Nature : PVC polymère 70 microns transparent mat
- Tension de surface : 47N/25mm MD / 43N/25mm TD nominal
- Elongation jusqu'à la rupture : 180% MD nominal

- **Adhésif :**

- Nature : base solvant permanent transparent enrichi en inhibiteurs UV
- Grammage : 22g./m²
- Tenue sur verre après 20 minutes : 15N/25mm
- Tenue sur verre après 24h : 20N/25mm
- Température d'application : de 5 à 60°C
- Température d'utilisation : de -30 à 110°C

SDL-70M

Film de lamination polymère transparent mat

- **Liner :**

- Nature : PE siliconé neutre
- Grammage : 140g./m²

- **Durabilité :**

- Durée de stockage : deux ans
- Durabilité : 5 ans
- Stabilité dimensionnelle : retrait inférieur à 0.3mm (test FINAT FTM 14)
- Résistance au feu : Class B. BS EN 13501-1:2007
- Conforme aux règlementations REACH et ROHS

4 rue de la Gravière
67720 Weyersheim
Tél. 03 88 51 70 43
Fax : 03 88 51 76 17
commandes@sdag.net