

Description

Le film pour lettrage ORALITE® 5071 est un film PVC hautes performances noir. L'utilisation de plastifiants polymères spéciaux non migrants et de stabilisateurs U.V. garantit un niveau extrêmement élevé de stabilité à la lumière et de résistance aux intempéries. Il est disponible en finition brillante ou mate. ORALITE® - Lettering Film 5071 est muni d'un marquage (OR) et se distingue par une bonne stabilité dimensionnelle et par des caractéristiques optimales de découpage et de façonnage.

Matériau protecteur

Carton siliconé couché sur une face, 137 g/m²

Adhésif

Solvant de polyacrylate, adhérence permanente

Domaines d'utilisation

Le film pour lettrage ORALITE® 5071 a été spécialement conçu en vue de la mise en œuvre sur des traceurs de découpe pour les lettrages, les marquages et les symboles de panneaux routiers, d'équipements de signalisation, de marquages d'avertissement et de panneaux d'information de tous types, dont la surface réfléchissante est réalisée en films rétroréfléchissants ORALITE®. ORALITE® - Lettering Film 5071 est destiné à une utilisation de longue durée (7 ans) en extérieur.

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (sans papier protecteur et adhésif)	0,070 mm
Stabilité dimensionnelle (méthode d'essai FINAT n° 14)	collé sur acier, pas de retrait mesurable en largeur, retrait max. 0,2 mm en longueur
Résistance aux températures	collé sur aluminium, de -56° C à +90° C, pas de changement
Résistance à l'eau de mer (DIN 50021)	collé sur aluminium, pas de changement après 100 h/23° C
Résistance aux solvants / produits chimiques	à température ambiante, 72 h après collage sur aluminium, résistant à une exposition de courte durée à la plupart des huiles, graisses, carburants, solvants aliphatiques, acides faibles, sels et alcalis.
Résistance aux produits nettoyants	collé sur aluminium, pas de changement après 8 h dans la lessive (0,5 % de nettoyant ménager) à température ambiante et à 65° C
Comportement au feu (DIN 75200)	collé sur acier, autoextincteur
Adhésivité de départ* (méthode d'essai FINAT n° 1, après 24 h, acier inoxydable)	18 N/25 mm
Résistance en traction (DIN EN ISO 527)	
longitudinale	min. 19 Mpa
transversale	min. 19 MPa
Allongement à la rupture en traction (DIN EN ISO 527)	
longitudinale	min. 130%
transversale	min. 150%
Garantie de stockage**	2 ans
Température de collage	> +10° C
Résistance dans le temps exposition verticale aux intempéries, (atmosphère normale, Europe centrale)	7 ans (non imprimé)

* Valeur moyenne ** dans le conditionnement d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité

REMARQUE IMPORTANTE

L'utilisation des films ORALITE® doit se faire dans le respect des dispositions nationales concernées. ORAFOL vous conseille de vous procurer la réglementation actuelle auprès du service dont vous dépendez et de veiller à ce que le produit lui soit conforme. Pour tout complément d'information, adressez-vous directement à ORAFOL.

Tous les produits ORALITE® sont soumis pendant l'ensemble du processus de production à un contrôle de qualité minutieux garantissant que les produits qui vous sont livrés sont de qualité courante et ne présentent pas de vices de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORALITE® reposent sur des résultats de recherche considérés comme fiables par l'entreprise, mais qui ne sauraient donner lieu à une quelconque garantie. En raison de la grande diversité des possibilités d'utilisation des produits ORALITE® et de l'émergence permanente de nouvelles utilisations, l'acheteur doit soigneusement vérifier que le produit et ses performances conviennent bien à l'utilisation prévue et assumer tous les risques liés à cette utilisation. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Toute garantie est exclue pour les utilisations qui ne figurent pas dans la fiche technique ou ne sont pas effectuées conformément aux directives de mise en œuvre d'ORAFOL. La résistance dans le temps des panneaux dépend d'une multitude de facteurs, comme la nature et la préparation du support, le respect des directives de mise en œuvre, la zone géographique d'utilisation, les conditions météorologiques et l'entretien du produit et du panneau fini. ORAFOL n'assume aucune responsabilité pour les défauts dus à l'utilisation sur un support inadapté ou à une préparation insuffisante de la surface. Vous trouverez des précisions dans le document de garantie publié par ORAFOL sur le site www.orafol.com.

ORALITE® est une marque de la société ORAFOL Europe GmbH.