



Fiche technique

ARGENT 80 Cristal

Description :

Film solaire métallisé (une face réfléchissante)
Laize : 1520mm
Polyester 40 μ
Traité anti-rayure

Application :

Pose intérieure
Application conseillée sur simple vitrage uniquement

Performances :

- Transmission UV	1%
- Réflexion lumière	60%
- Transmission lumière visible	18%
- Rejet infrarouge	80%
- Ratio solaire	
Réflexion	55%
Absorption	33%
Transmission	12%
- % réduction Eblouissement	83%
- Coefficient K (Kcal/h.m ² .C°)	4.10

Garantie :

Film garanti 10 ans contre le craquèlement, le jaunissement, la démétallisation.